



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Nombre:</b>	Apósito espuma hidrófila con plata.
<b>Marca:</b>	Cranberry.
<b>Material:</b>	Poliuretano de baja densidad y malla estrecha.
<b>Color:</b>	Cara interna gris claro.
<b>Tamaño:</b>	10 x 10 cm.
<b>Presentación:</b>	Caja x 10 unidades.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Función:</b>	Apósito interactivo tipo almohadilla, posee un tejido estrecho, cuya principal característica es absorber el exudado de la herida. A su vez permite conservar una humedad basal controlada que permite el crecimiento del tejido granulatorio y su posterior cicatrización. Su tejido permite tener correcta oxigenación y temperatura en la herida. La malla de la espuma está impregnada en plata iónica lo que permite una acción bacteriostática, colaborando en la prevención de infección.		
<b>Libre de Látex:</b>	Sí.	<b>Estéril:</b>	Sí, en rayos gamma.
<b>Vigencia:</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
<b>Almacenamiento:</b>	Conservar en lugar limpio a temperatura entre 2°C y 50 °C. Humedad máxima de 80%.		
<b>Uso:</b>	En úlceras y heridas con moderado a abundante secreción, colabora especialmente en heridas con riesgo de infección o infectadas. Insumo desechable. <b>No reutilizar.</b>		
<b>Empaque:</b>	El empaque individual del apósito es de papel grado médico. Trazabilidad impresa en un lado.		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apósito con capacidad de absorber secreciones en moderada a abundante cantidad.
- Mantiene humedad y temperatura controlada favoreciendo la cicatrización de la herida.
- Previene la infección local de heridas.
- Requiere un apósito secundario para absorber el exceso de fluido que se pueda generar, evitando la maceración de la piel circundante.
- Para más información sobre cuidado de heridas avanzadas, **ver anexo 07.**

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Peso	Espesor
AAAPEP10	10 cm ± 0,2	10 cm ± 0,2	5 gr ± 0,2	0,04 mm ± 0,01

**Cranberry®**

 PROVEEDOR  
ChileCompra  
**Express**  
Tienda virtual de Convenios Marco

 Producto importado y comercializado por [REUTTER S.A.](#)

 Ficha Técnica V-00 [propiedad de Empresas Reutter](#). Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

 ✉ [contacto@reutter.cl](mailto:contacto@reutter.cl)

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

[www.reutter.cl](http://www.reutter.cl)


#### CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con la siguiente certificación:

- ISO certificate 13485 - 2016.

#### DESCRIPCIÓN GRÁFICA

- Absorción moderada a abundante de secreciones
- Usado en heridas con alto riesgo de infección



Los apósitos interactivos comúnmente son llamados apósitos de curación de avanzada, por sumar más propiedades que los apósitos clásicos de algodón y gasa en pro de la cicatrización de una herida.

Son efectivos y con más funciones que los apósitos pasivos.

Su principal característica y diferencia con el apósito pasivo es mantener la humedad.

Aquí se encuentran: los tull o gasa parafinada, espuma hidrofílica y apósitos transparentes.

### TULL O GASA PARAFINADA

Apósito estéril tipo malla de baja adherencia que permite el flujo libre de secreción de la herida o úlcera, una de sus principales características es la mantención de la humedad.

En su mayoría se confeccionan en gasa tejida de algodón y gasa tejida a base de rayón (sintético). Impregnado en petrolato, algunos traen incorporada clorhexidina 0,5% o ácido fucídico al 2% y otros centella asiática; esta última ayuda a la formación de tejido conectivo.

#### Dentro de sus indicaciones están:

- Heridas o úlceras tipo 2- 3 con 100% tejido de granulación.
- Quemaduras tipo A de pequeña extensión.
- En injertos o zonas dadoras.
- Pequeñas áreas con riesgo de infección con escaso exudado.
- Se cambia cada 72 horas.

### ESPUMA HIDROFÍLICA

Este es un apósito tipo almohadilla que atrae agua y absorbe mucho líquido. Su base es de poliuretano conservando gracias a esa tecnología la humedad. Una herida húmeda fomenta la granulación y epitelización desde la periferia hacia el centro, es permeable a gases y a la oxigenación, absorbe de moderada a abundante secreción.

**Presentación:** láminas y cojincillos( almohadillas) estériles.

**Indicación:** heridas con secreción moderada a abundante, quemaduras, pie diabético con exudado moderado, como apósito secundario, heridas infectadas con exudado.

Si la herida está infectada no usar nunca un apósito transparente como apósito secundario, porque estimula la flora anaeróbica.

- Siempre proteja los bordes de la herida con una película protectora, la espuma atrae mucho el líquido y por tanto podría macerar los bordes sanos.

- Nunca rellene toda la herida, porque aumenta su tamaño.

**Ventajas:** mantiene la humedad, no se adhiere a los tejidos, estimula el proceso de limpieza de la herida, útil con exudado moderado a abundante, no se adhiere, se recomienda no mantener por más de 7 días. En caso de infección el cambio es diario.

#### Desventaja:

- No se recomienda en heridas con espacios muertos o túneles.
- Los cojincillos utilizados en cavidades no se pueden recortar.
- No se recomienda usar en heridas sin humedad porque producen su desecación.
- Si esta infectada no usar nunca un apósito transparente como apósito secundario, porque estimula la flora anaeróbica.

### APÓSITOS TRANSPARENTES ADHESIVOS

Este apósito nace en la década de los 80, es oclusivo y por lo tanto mantiene la humedad fisiológica de la herida, aumentando la tasa de epitelización de un 30 a un 50%.

Los apósitos transparentes adhesivos están recomendados para la fijación de catéteres y dispositivos intravasculares, pero están contraindicados para el manejo de heridas o úlceras, recomendación realizada por el FDA.

#### Frecuencia del cambio dependerá del objetivo que se necesite cumplir:

- Para Favorecer el tejido granulación y epitelial puede usarse 7 días in situ.
- Para Desbridamiento autolítico se recomienda hasta 3 días in situ.
- Protección del sitio se recomienda hasta 10 días.

#### Ventajas:

- Permite la oxigenación y la salida de vapor húmedo.
- Proporciona resistencia a la humedad y a las bacterias.
- Controla la infección porque impide la entrada de bacterias, virus y agua.
- No requiere apósito secundario.
- Se adapta a la superficie de la herida.
- Permite el baño o ducha.

#### Desventajas:

- No se recomienda en infección, con exudado moderado o abundante.
- No se usa en piel frágil.
- No se usa en heridas con signos de isquemia (piel fría, seca, pálida y cianótica).
- Si está infectada no usar nunca un apósito transparente como apósito secundario, porque estimula la flora anaeróbica.

### HIDROCOLOIDE

El hidrocoloide es un apósito disponible hace 10 años. Se puede encontrar como láminas, almohadillas y en gel. Entre sus características está el ser adhesivo, semioclusivo u oclusivo; contiene partículas hidrófilas activas y absorbentes. Absorbe de moderado a escaso, mantiene la temperatura y la humedad. Impermeable a las bacterias y a los contaminantes ambientales, ayuda a prevenir infecciones.

Posee una acción fibrinolítica y angiogénica, es decir, ayuda a eliminar el tejido desvitalizado y promueve la formación de tejido sano.

La composición básica de un apósito hidrocoloide es: carboximetilcelulosa, gelatina y pectina en una base adhesiva.

**Carboximetilcelulosa:** es un polisacárido de alto peso molecular que en contacto con agua o exudado forma un gel con las siguientes características: pH ácido, acción fibrinolítica y absorción de secreciones.

**Gelatina:** proteína animal que facilita la aglutinación y formación de una matriz.

**Pectina:** gel de alto peso molecular, origen natural que posee propiedades absorbentes.

### Presentaciones del hidrocoloide:

- Ovaladas, cuadradas con o sin borde adhesivo.
- Se indica en protección de prominencias óseas, favorece granulación y epitelización de úlceras tipo 1, 2 y 3 sin infección.
- Uso en pie diabético sin infección.
- Quemadura tipo A sin infección.
- Zona de donantes.

El uso de hidrocoloide con borde adhesiva no requiere fijación con tela, ni apósito secundario, con herida profunda rellenar el 90% de la cavidad con pasta hidrocoloide.

### Frecuencia de cambio depende del objetivo:

- Proteger, favorecer granulación y epitelización: hasta 7 días in situ.
- Desbridamiento auto lítico: de 3 a 4 días.
- Con pasta hidrocoloide o alginato: de 3 a 4 días.

### Ventajas:

- Es impermeable a bacterias, aguas y otros contaminantes.
- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Proporciona absorción escasa a moderada.
- Puede usarse bajo vendaje compresivo.
- Disminuye el dolor.
- Autoadhesivo, flexible, con escaso exudado. No requiere apósito secundario.

### Contraindicaciones:

- Herida infectada. El gel que produce la carboximetilcelulosa se puede confundir con pus.
- Cuando hay exposición de hueso, musculo o tendón.
- Abundante exudado, ya que puede macerar los bordes.
- Puede producir hipergranulación por la acumulación de humedad en la herida.
- No usar en heridas con pacientes con vasculitis activa, periartritis nodosa o lupus eritematoso.
- Los hidrocoloides finos se recomiendan en heridas con escaso o nulo exudado.
- El apósito sin borde adhesivo puede cortarse, pero debe usarse de inmediato porque si no pierde su esterilidad.

Informe siempre al paciente que el apósito hidrocoloide genera un gel de color café que puede confundirse con pus, pero no lo es; es la celulosa del apósito más el agua de la herida.

Cuando se usa en un pie diabético no dejar más de 3 días por riesgo a infección anaeróbica, revisión diaria o máximo cada 48 horas en paciente con cobertura antibiótica.

Si paciente avisa filtración, enseñarle a proteger y cubrir herida, así se evitará que se maceren los tejidos adyacentes a la úlcera.

En heridas profundas sin exposición de tendones o huesos, si no se dispone de pasta de hidrocoloide, rellenar la cavidad con apósito bioactivo como el alginato y después aplicar cobertura hidrocoloide.

### HIDROGEL

Apósito estéril semi transparente constituido en gel amorfo adherente o macroestructura de lámina. Contiene polímeros espesantes y humectantes con un alto contenido de agua que permite promover la humedad fisiológica. El contenido viscoso es una excelente alternativa para desbridamiento autolítico, favoreciendo la granulación y epitelización.

### ALGINATO

Son polisacáridos naturales de fibra no tejida derivados de la sal de calcio del ácido algínico (provenientes de algas marinas).

Se les conoce como alginato de calcio, pero todos tienen iones de sodio y de calcio en distintas proporciones. Al entrar en contacto con la herida se absorbe iones de sodio y se libera calcio, formando un gel que da un ambiente húmedo. El calcio favorece con su acción hemostática la herida. Ideal para aquellas heridas y úlceras con moderado a abundante exudado, en volumen absorben hasta 20 veces su peso.

**Presentación:** en mechas, laminas y apósitos.

**Indicado:** heridas y úlceras tipo 2 a 4 en pie diabético, quemadura tipo A con exudado moderado a abundante, pie diabético infectado, quemadura infectada, herida traumática, oncológica, zona donante de injertos y heridas con sangramiento en napa.

El máximo de permanencia es de 3 días, excepto en infección en donde el cambio es diario.

**Ventajas:** absorción hasta 20 veces su peso, rellena espacio muerto, moldeable, suave al tacto, ambiente húmedo, mantiene su forma, efectivo como hemostático, se usa en heridas infectadas, forma un gel, no es irritante, hipoalergénica, disminuye el olor de una herida y es biodegradable.

### Desventaja:

- No se usa en heridas con escaso exudado, porque la deseca.
- Siempre necesita un apósito secundario.

### Recomendación:

Al aplicar alginato de calcio en heridas muy exudativas, el apósito secundario ideal es la espuma hidrofílica.

Si la herida tiene un exudado moderado se usa un hidrocoloide como apósito secundario.

Si al cambiar el apósito este está seco, se debe hidratar.

En espacios muertos o cavidades, el alginato debe aplicarse en forma holgada y en espiral para evitar puntos de isquemia.

Alginatos en mechas están indicados en cavidades de más de 4 centímetros de profundidad.

La plata le da la característica de bactericida, usada en cantidades muy pequeñas se combina con precipitados de proteínas de las bacterias, formando proteinato de plata que tiene gran poder antiséptico, disminuyendo la carga bacteriana al desarmar su estructura.